

Al203

蓝宝石(Sapphire,又称白宝石,分子式为 Al_2O_3)单晶是一种优秀的多功能材料。它 耐高温,导热好,硬度高,透红外,化学稳定性好。广泛用于工业、国防和科研的多个领域(如耐高温红外窗口等)。同时它也是一种用途广泛的单晶基片材料,是当前蓝、紫、白光发光二极管(LED)和蓝光激光器(LD)工业的首选基片(需首先在蓝宝石基片上外延氮化镓薄膜),也是重要的超导薄膜基片。除了可制作 Y-系,La-系等高温超导薄膜外,还可用于生长新型实用 MgB2(二硼化镁)超导薄膜(通常单晶基片在 MgB2 薄膜的制作过程中会受到化学腐蚀)。

主要性能参数				
晶系	六方晶系			
晶胞常数	a=4.748Å c=12.97Å			
密度	3.98 (g/cm3)			
熔点	2040℃			
生长方法	提拉法,泡生法	提拉法,泡生法		
莫氏硬度	9	9		
折射率	300K 时, // C,1.762 @630nm 上C,1.770 @630nm			
热膨胀系数	$5.8 \times 10^{-6} / K$	$5.8 \times 10^{-6} / K$		
热导率(卡/度 厘米 秒)		⊥c	//c	
	23℃	0.055	26°C 0.060	
	77℃	0.040	70°C 0.041	
损耗角正切 293K 时	1×10 ⁻⁴ (1	1×10 ⁻⁴ (1MHz)		
介电常数	//C, 11.5			
10^3 — 10^9 Hz @25°C	⊥C, 9.3			
透过率	> 80%@40	> 80%@ 400~4000nm		
晶向	A-plane	<11-20>	2.379A	
	R-plane	<1-102>	1.740A	
	M-plane	<10-10>	1.375A	
	C-plane	<0001>	2.165A	
晶向公差	±0.5 °	±0.5 °		
常规尺寸及公差	10×10,15×15, 20×15, 20×20, Dia2",Dia4"			
常规厚度及公差	0.43mm,0.5mm, 0.65mm			
抛光	单面或双面			
表面粗糙度	Ra<5Å (5×5μm)			
包装	100 级洁净袋,1000 级超净室			